1/9/2 DïALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004215350

WPI Acc No: 1985-042230/ 198507

XRAM Acc No: C85-018507 XRPX Acc No: N85-031251

Heat insulating agricultural coating material - obtd. by laminating hydrophobic synthetic film with net nonwoven fabric

.....

Patent Assignee: KANEBO LTD (KANE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 60002360 A 19850108 JP 83112472 A 19830621 198507 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83112472 A 19830621 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 60002360 A A A Grand 6

Abstract (Basic): JP 60002360 A

The material is produced by laminating integrally (A) a hydro-phobic synthetic film with (B) a laminated substance or (C) a net nonwoven fabric. Substance (B) is produced by laminating (b) mono-axially drawn and heat-treated film of PVA in length and width by shifting the drawing axis. Fabric (C) is produced by drawing PVA series film, by cutting, by heat-treating and by widening successively to obtain a net substance and by laminating the net substances in length and width.

Pref. film (A) is polyester yarn or acrylic synthetic resin. Film (b) has straight and fine cut line, of pref. 5-100 mm long, in the same direction as the arrangement of molecule. The cut line is formed in the axis direction of the heat-treated film with an interval of 0.5-20 mm. The fabric (C) has porosity of 5% or less and at least 80% of the constituent is cut fibre of 0.5 mm or more wide.

ADVANTAGE - The material has excellent heat-insulating properties, dehumidifying properties and anti-dewing properties.

Title Terms: HEAT; INSULATE; AGRICULTURE; COATING; MATERIAL; OBTAIN; LAMINATE; HYDROPHOBIC; SYNTHETIC; FILM; NET; NONWOVEN; FABRIC

Derwent Class: A32; A97; P13; P73

International Patent Class (Additional): A01G-013/02; B32B-005/12;

B32B-007/02; B32B-027/02 File Segment: CPI; EngPI

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—2360

(1) Int. Cl.4	識別記号	庁内整理番号	砂公開 昭和60年(1985)1月8日
B 32 B 27/02 5/12		7112—4 F 7603—4 F	発明の数 1
7/02	1 0 2	6652—4 F	審査請求 未請求
// A 01 G 13/02		6754—2B	(全 6 頁)

國農業用被覆資材

②特

顧 昭58—112472

②出 願 昭58(1983)6月21日

仰発 明 者 山村敏夫

西宮市老松町18番5-702号

仰発 明 者 神薗福美

神戸市東灘区深江南町1丁目1

番57号

仰発 明 者 古江正敏

茨城県猿島郡総和町駒羽根1153

番地

⑪出 願 人 鐘紡株式会社

東京都墨田区墨田 5 丁目17番 4

号

明 桕 柦

1. 発明の名称

農業用被覆資材

2.特許請求の範囲

- (1)(1) 疎水性の合成樹脂フィルムと、
 - (ロ) ボリビニルアルコール系 軸高延伸熱処理フィルムを延伸軸をずらして経緯に積層体、又は
 - (1) ポリビニルアルコール系フィルムを延伸、 割線、熱処理拡幅して得られる網状体を経 はに段階接着した約状不総布、の 2 5 少なく とも一個と

を比着一体化せしめてなる農業用被覆費材。
(2) 辣水性フィルムがポリエステル又はアクリル系合成倒脂からなるものである特許請求の範囲第(1)項配級の農業用被覆費材。

(3) ポリビニルアルコール系ー軸高延伸、熱処理フィルムが分子の配列と同一方向に複数個の実質的に直線且つ敬細な切れ目の施されたものである特許額求の範囲無(1)項乃至紙(2)項

の何れかに記載の農業用被獲費材。

- (4) 奥質的に直線且つ敬細な切れ目の長さが、 5~100mである特許請求の範囲第(3)項配 載の食業用被複数材。
- (5) 実質的に直線且つ 敬細な切れ目がポリビニ ルアルコール系一軸高延伸、熱処理フィルム の軸方向に 0.5~20 mの間隔で施されたも のである特許 請求の範囲第(3) 項記載の農業用 被覆資材。
- (6) 網状不級布が50%以下の空隙率を有する ものであり、且つ少なくとも80%が巾 0.5 以上の割破維から構成されているものである特許部求の範囲第(1)項乃至第(5)項に配載の 農業用被優費材。

3.発明の詳細な説明

本発明は農業用被援資材に係わり、更に詳しくは保温性、除湿性、結認防止性に優れた農業用被獲資材に関する。

施設栽培の目的は、作物生産の周年化、安定化、良品多収化更には計画的生産などがその主

たるものである。即ち躍地条件では生産不可

能な時期に作物を生産したり又、生産性の低 い時期に高い生産性を上げようとするもので **ある。我が国の施設栽培に於て、プラスチッ** クフィルムが温床紙の代りに登場し、育苗用 に使用され始めたのは昭和26年と言われる。 その役ハウス用、トンネル用、マルチング用 更にはハウス内カーテン用にと各種の典数用 フィルムが開発され、その普及と共に我が国 の施設園芸は急速な進展を遂げて来た。

従来、かかる施設幽芸分野に利用されてい る農業用フィルムとしては、ポリエチレン、 ポリ塩化ピニル、エチレン-酢酸ピニル共産 合体、ポリエステル等の合成樹脂からなるフ ィルムがあるが幾つかの問題点を有しており、 其に満足すべきものとは首えない。

先ず、問題点の第1は保温性の不充分な点 **にある。**

即ち農業用フィルムなどの被復資材を被獲す る主たる目的の一つは、日中、太陽光線を充 分に透過し被疑内の温度を高め光合成を活発化 せしめると共に、日中地中或いは作物体に貯わ えられた熱の逸散を防止すること即ち保温にあ

被避受材による夜間の温度低下防止、即ち保温 性、被覆受材の厚みには実質的に殆んど関係な くる~174を中心とする長波長城の赤外線吸 収性によって決る。即ち、日中太陽光線で温め られた作物体や地面は6~174を中心とする 赤外線を放射、所聞長波放射して冷却するが、 との赤外級をよく吸収する被股費材で被扱すれ は夜間の冷えとみが抑えられる。然るにかかる 赤外級吸収能は合成樹脂自身の分子構造によっ て決まるが、従来農業用被優費材として用いら れているポリエチレン、エチレン一酢酸ピニル 共産合体、ポリ塩化ビニル、ポリエステル等の 合成樹脂からなるフィルムはとの赤外線吸収能 が低く保温性に欠けるのである。

符にポリエチレン、エチレン - 酢酸 ピニル共重 合体からなるフィルムは保温性に欠け、場合に

よっては未被殺の路地より温度が低下すること さえ多いのである。

更に又、問題点の第2は吸湿性、透湿性の無 さ即ち除湿性、結構防止性の無さにあり、最近 の省エネルギー不可欠の施設園芸に於てはまさ にとの則関点とそが重大なのである。

即ち、ハウス成いはトンネル等の密閉被覆下に 於ては、(特に最近の如く省エネルギー対策を進 め、多重被覆を行い密閉度を向上せしめて断熱 を徹底していくと)作物が繁茂状態にあれば施設 内は値めて多促化し品く、との多湿環境が作物 の病容発生を助長すると共に、被覆資材面の結 **器によって太陽光線が遮へいされるのである。** 然るに従来ハウス、トンネル或いはハウス内カ ーテンに広く使用されているポリエチレン、ポ り塩化ビニル、エチレン-酢酸ビニル共産合体、 ポリエステル等の合成樹脂からなるフィルムに は吸湿性、透湿性即ち除湿性、結解防止性がな いので、上記の如き問題点を解決することはで きない。

. ..

最近、かかる問題点を改良する方法としてポ リエステル、ポリオレフイン等の不触布がハウ ス内カーテンとして利用されているが、これは 唯 単 に 不 級 布 の 空 阪 を 利 用 す る だ け で 素 材 自 体 には吸湿性、滋湿性がない為に効果も不充分で ある上、致命的な欠点としてポリエチレンフィ ルムより保温性が劣ること及び不透明で作物の 生育に不可欠な太陽光線を発しく適へいしてし まうととがある。

本発明者らは既存の設薬用被覆資材の有する 上記器欠点を解消すべく鋭液検討の結果、本発 明を完成するに至ったのであって、その目的と するととろは保温性、除湿性並びに結び防止性 に好れた磁磁用被影容材を提供するにある。

本発明の更に他の目的及び効果は以下の記述 により顧衣明らかにされるのであろう。

上述の目的は、分談水性の合成倒脂フィルム と、何ポリビニルアルコール系一軸高延伸熱処 理フィルムを無仲軸をすらして経体に殺陥した 段階体、又は47ポリピニルアルコール系フィル

ムを延伸、割機、熱処理拡幅して得られる網状体を経緯に被服扱着した網状不統布の 金歩少をくとも一般とを貼第一体化せしめてかる農業用被獲材により遊成される。

本発明政教用被覆費材は、上記した疎水性フ

ムは好適には重合度 1 0 0 0 以上、 鹼化度 9 8 %以上のPVAの少くとも120 120 0 %かかなるフィルム並びにPVAの案材特性を損わない範囲で、一般的には30年ル8日での割合体ののモノマー若しくはポリマーを含む共取合体、 重合体混合物等の変性 PVAよりなるフィルムを意味する。又、必要に応じてクリセリン、ポリアルキレンエーテルなどの可塑剤、紫外線吸収剤等を適宜添加せしめても良い。

かかるPVA系フィルムを製造する方法は公知の如何なる方法によっても良く例えばPVAを主成分とする水溶液から洗延法、健武法、押し出法等により容易に得ることが出来る。PVA系フィルムを延伸せしめるには加熱ローラー以いは加熱チャンパーを用いて二組のピンチロール間の速度差を利用すれば良く、必要に応じて多段延伸としても良い。

又、 熱処理は公知の如何なる方法によっても良く、 一般的には加熱されたシリンダー或いはチャンパーを用いるが、 熱処理効果をより高める

ィルムとポリビニルアルコール(以下PVAと 昭記)を選材とする特殊な致材とを貼済一体化 せしめてなるものできるが、以下これについて 観明する。

即ち本銘明に用いるPVAを密材とする特殊

な發材とはPVA系一軸高延伸、然処理フィル
ムの経緯環接体、若しくはPVA系フィルムを
延伸、割談、熱処理拡幅して得られる網状体を
経緯に復層接着してなる網状不統布であるが先
す前者について説明する。

本発明でいりPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムを延伸軸にずらせて経体に積層した積層体とは好適には平均 双合度 1000以上、鹼化度 98%以上のPVAを主成分とするフィルムを 180で以上で少くとも5.5倍以上、具体的には6~ム5倍に高延伸し、次いで200で以上で熱処理を施して得られるPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムを経緯に積滑好ましくは直交積層してなるものである。

本発明に用いるPVAを主成分とするフィル

には發者のシリンダーによる方法が好適である。 この場合PVAの平均重合度が1000以上、 酸化度が98%以上であると得られるPVAの 中、熱処理フィルムの経緯機体体のあれる。 一軸高度及び寸法安定性に優れたものが後PV の、延伸温度が180℃以上であると熱処理 はの、大きのが180℃以上であると熱処がれる。 A系フィルムの延伸性の点で好きしく、効果が充 温度が200℃以上であると熱処が充 温度が200℃以上であると、 かとなり、同じく実用的率が5.5倍以上。 が実用的強度及び寸法安定性、特に寸法安定性 が実用的強度及び寸法安定性、特に寸法安に が実用的強度及び寸法安定性、

かくして得られたPVA系-軸高延伸、熱処理フィルムを経緯に積滑接着せしめるには、吸促性、吸水性、透湿性、耐久性、透明性の点で同點材であるPVA系結合剤を用いることが好ましい。更に又、PVA系-軸高延伸、熱処理フィルムを少くとも経緯に各1枚、場合によっては更に多数枚段階接着せしめても良いし、更

には補強用としてビニロン糸、 P V A 延伸テーブ等を適宜な間隔で挿入せしめても良い。

PVAを設材とするフィルム W 位性、 W 水性、 透湿性、 射像性並びに 6~1 7 μ 波 县 域 の お外 線即 ち 熱 般 の 遺 飯 性 に 極 め て 後 れ て い る の で 除 湿 性 、 朝 数 防 止 性 、 耐 久 性 並 び に 保 塩 性 が な く と 数 名 が 、 耐 水 性 に 乏 し に と 極 と な で な と し で な と と で と と で と と 他 の 疎 水 性 フィルムと 複合 化 せ し め て を 用 に 耐 え 得 な い 。

かかるPVA系フィルムの欠点を解消し、 農業用被優材としての実用性を賦与する為にPVA系フィルムをの次点を解消した。 以る ない で 無処理 皮膜体を経体に 被脳せしめたものが 本発明 農業用二度被優ハウスに用いられる内層 被優材 である。即ちPVA系フィルムを延伸、 熱処理して

化度は高まり耐水性、奥用的寸法安定性は良好となるが、生産安定性及び熱分解の点で限度があり、一般的に延伸倍率は 6.5~7倍まで、熱処理温度は 2.20~2.50でまでとするのがよ

しかして、かかるPVA-軸高延伸、熱処理フィルムは分子の配列方向に極めて簡単に引裂け易くなる欠点がある為に経緯に少くとも各1枚延伸軸をずらして設膺扱税好ましくは直交積騰接着するととにより引裂強度を向上せしめるのである。

以上の説明で明らかなよりに本発明凝集用被
複質材の一般成質材としてのPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムの経緯機俗体は除湿性、結
以助止性、耐久性、保温性に近れ而も耐水性、
実用的寸法安定性、微級的強度にも使れ、後で
も述べるが本発明及業被優質材に用いた場合効果的な特性を発揮するものである。

更に又、上記PVA系-納高延伸、 熱処理フィルムの経緯積層体は迎くて茶軟性にやや欠け

結晶配向底並びに結晶化度を高めて耐水性を賦 与せしめるのであるが、延伸された P V A 系フ ィルムは逆に吸湿、吸水後の乾燥時に伸及配列 された分子の設和現象によって若しく収縮し易 くなる為に、これを解消するには結晶配向皮を 少くとも092以上、好ましくは094以上、 又結晶化底を少くとも 0.47以上、好ましくは Q50以上に一軸高延伸、熱処理することが肝 要である。結晶配向度を几92以上、結晶化度 をQ47以上とすることにより前記PVAを素 材とする延伸、無処理フィルムの分子の設和現 象による収縮は約2~3%以下となり、本発明 農業用被役對材を構成する1費材として適用可 能となるのであるが、これを達成するにはPV A系フィルムの殺腹条件によっても岩干異るが、 趙常延伸倍率を少くとも5.5倍以上、好超には 6~65倍として熱処理温度を200℃以上に する必要がある。

当然のととであるが更に延伸倍率並びに熱処理
温度を高めていけば更に結晶配向度並びに結晶

更に又、奥賀的に直線且つ級組及切れ自はPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムの場方向に Q5~20mの間隔で施されていると好越であり、20mより大きいと得られるPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムの遅砕横層体の淡軟性がやや不充分であり、 Q5mょり小さいと生産安定性の点で問題がある。

大に本発明政業用被複質材に用いる前記した PVA系網状不線布について詳述する。 本発明に用いる P V A 系 網 状 不 織 布 は 前 記 P V A 系 網 状 不 織 布 は 前 記 P V A 系 フィルム の 経 辞 積 層 体 の 製造 に用いる P V A 系 フィルム と 同 一 の も の を 延 伸 、 捌 破 、 熱 処 理 、 拡 軽 し て 得 ら れ る 網 状 体 を 経 桦 に 漬 溜 接 着 し て な る も の で ある が そ の 方 法 は 公 知 の 如 何 な る 方 法 に よ っ て も よ い 。

は空隙率が突貫的に 0 %に近いフィルム状的なものとしても良い。かかる脳状不顧布は拡幅倍率を適宜認定することによって同じく容易に得ることができる。

型に又、本発明に使用する網状不識布は、PVA系フィルムを延伸、別級、熱処理は、拡幅しつても良いたが、登録がに合うな数をになるのでも良いし、変には又特別の指数とことを適けるないが、というのがないでは、数ななのののでは、数なないのでは、数ないのでは、数ないのでは、数ないのでは、数なないのでは、数ないのでは、ないのでは、ないのでは、数ないのでは、ないのでは、数ないのでは、ないの

本治明の庭菜用被設设材とは以上說明の強水性フィルムと、PVA系一粒高延伸、熱処週フィルムの鮭母税別体成いはPVA系網状不緻布の少くとも1種とを貼発一体化せしめてなるも

果が充分であり、 得 られた網状不 級 布 の 実 用 的な 寸 法 安 定 性 が 良 好 と な り 同 様 に 好 ま し い 。 延 伸 及 び 無 処 理 温 度 の 上 限 は 無 分 解 を 生 じ な い 温 度 、 一般的 に は 2 3 0 C 程 度 ま で 可 能 で あ る。

しかして、本発明に用いる網状不緻布の態様について更に詳述すると、後でも述べるが疎水性の合成樹脂からなるフィルムと貼着一体化して本発明農業用被覆養材とした場合の性能より以下のものであることが好遊である。

即ち、先す一つとして網状不敏布を構成する割銀錐の少くとも80%が一般に巾 6.5 四以上であると実用的強度に優れ、上記頭水性フィルムと貼着一体化せしめた髌の補強効果が充分となり好ましい。かかる網状不概布は割破装置並びに割載条件を適宜過定するととによって容易に待ることができる。

又、 網状不概布の空隙 率は 5 0 % 以下であるととが 疎水性フィルムに対する 補強効果 及び 貼箱 一体化して得られる積層体の 吸湿性、 吸水性、 結解防止性の点で好きしく、また必要に応じて

のであるが、その腹様並びに効果について以下 に静述する。

又、本語明般黎用被殺技材の构成としては歌水性フィルムとPVA系一軸高延伸、熱処理フィルムの経緯被局体とを貼着一体化せしめたものでも良いし、歌水性フィルムとPVA系別状不能でした。のではないではいいないのははいってはいいないのはないのであっても良い。しかるにとの協合肝要なことは後でも述べるが、貼箔一体化

特開昭60-2360(6)

せしめて本発明農業用被覆費材とした場合に少くとも片面が P V A 系一軸高延伸、 熱処理フィルムの経緯 直突後暦 体育 しくは P V A 系網状 不級布で構成されていなくてはならない。

系網状不総布単独では如何に耐水性が改善されたとはいえ、ハウスの外張り被獲用途等では未だ不元分であり、特に雨水がハウス内部に浸入する問題がある為に上記した如き疎水性合成樹脂からなるフィルムと貼瘡一体化せしめることが肝袋なのである。

以上詳細に説明したように、本発明食業用被

P V A 系合成樹脂のもつ値めて優れた吸湿、吸 水、除湿能力によって、本発明度菜用被覆資材 も又、高い除湿性、結構防止性、溶液防止性を 有するのである。PVA米台成樹脂が優れた殴 湿性、吸水性、除湿性を有するからといって前 記陳水性合成樹脂からなるフィルムにPVA菜 合成樹脂をコーティングしたり、PVA系合成 樹脂からなるフィルムを複合化したのでは、前 にも述べたがPVA系合成樹脂は逆に耐水性に 乏しく寸法安定性不良、吸水時のプロッキング 性が著しい為に奥楽用被優賢材としては與用に 耐え得たいのである。本発明の如くPVA来合 成樹脂を装材とする特殊な資材であるPVA系 一軸高延伸熱処理フィルムの経緯値交積層体成 いはPVA系フィルムを延伸、割粮、熱処理、 拡幅して得られる網状体を経緯に殺虐接強して なるPVA系網状不敷布の少くとも1種を用い て、はじめて実用性にも受れたものにすること ができるのである。然るにPVA系一軸高延伸 <u>後ましくけ</u> 熱処理フィルムの経緯値交積階体或いはPVA

覆資材は保温性、除湿性、結露防止性に優れた ものとして省エネルギー不可欠の今後の農業経 質に広く利用できるものである。

出願人 饒 纺 株式会社